

**EFFEGI BREGA®**

## Dischi D. 134 mm e 125x125 Tempo di termoformatura TMF 2

Gruppo	Spess.	Tipo	Codice	Tempo riscaldamento	Tempo raffreddamento
Cappette	0,5	Calcinabile	190002 - 190202	30"	1'
Base Plate	1,5	Base Plate	190305	1' 10"	2'
	2		190306	1' 30"	2'
Porta impronte	3	Portaimpronte	190013	3'	3'
	4		190014	4'	4'
	5		190015	5'	5'
Provvisori	0,5	Provvisori A/A	190340 - 190240	25"	1'
	1		190342 - 190242	45"	1' 30"
Provvisori neg.	1,5	Provvisori in negativo	190325	1' 10"	2'
	2		190326	1' 30"	2"
Byte Plane Morbidi	1	Byte Morbido	190329 - 190229	45"	3
	2		190330 - 190230	1,30"	5
	3		190331 - 190231	2,20"	6
	4		190332 - 190232	3'	8
Byte Plane Rigidi	0,5	Byte Rigido	190347 - 190247	25"	1'
	0,75		190346 - 190246	38"	1'
	1		190341 - 190241	45"	1' 30"
	2		190335 - 190235	1' 30"	2'
	3		190336 - 190236	2'	3'
	4		190337 - 190237	2' 30"	4'
Sbiancamento	0,75	Sbiancamento Rigido	190364 - 190264	38"	1'
	1		190365 190265	45"	1' 30"
	1	Sbiancamento Morbido	190368 - 190268	45"	3'
	0,75	Sbianc.MRM(M25+R25+M2)	190051 - 190251	1'	2'
Byte Plane R-M	2	Byte RM (R15 + M5)	190052 - 190252	1' 30"	3'
	3	Byte RM (R20 + M10)	190053 - 190253	2' 15	5'
	4	Byte RM (R20 + M20)	190054 - 190254	3' 15	6' 30"
Paradenti Sportivi	2	Paradenti Sportivi	190072 - 190272	1' 10"	3'
	3		190074 - 190274	1' 40"	5' 30"
	4		190075 - 190275	2' 10"	7' 30"
	5		190276	3'	10'